

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žáruvzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.0035	S185 (St 33) (Fe310-0)	9	1	10 004
1.0036	S235JRG1 (Ust37-2) (Fe360B)	8	1	11 373
1.0037	S235JR (St 37-2) (Fe360B)	9	1	11343
1.0038	S235JRG2 (RSt 37-2) (Fe360B)	9	1	11 375
1.0044	S275JR (St 44-2) (Fe430B)	8	1	11 443
1.0045	S355JR (Fe510B)	5	1	-
1.0050	E295 (St 50-2) (Fe490-2)	7	1	11 500
1.0060	E335 (St 60-2) (Fe590-2)	5	1	11 600
1.0070	E360 (St 70-2) (Fe690-2)	4	1	11 700
1.0114	S235JO (St 37-3 U) (Fe360C)	6	1	-
1.0116	S235J2G3 (St 37-3) (Fe360D1)	9	1	11 378
1.0117	S235J2G4 (Fe360D2)	6	1	-
1.0143	S275JO (St 44-3 U) (Fe430C)	7	1	-
1.0144	S275J2G3 (St 44-3) (Fe430D1)	8	1	11 448
1.0145	S275J2G4 (Fe430D2)	7	1	-
1.0301	C10	10	1	12 010
1.0302	C 10 Pb (C10GPb)	10	1	-
1.0345	P235GH / HI	5	1	11 364, 11 366
1.0401	C15	9	1	12 020, 12 023
1.0402	C22	8	1	12 024
1.0403	C 15 Pb (C15GPb)	10	1	-
1.0406	C25	8	1	12 030
1.0425	P265GH / H II	5	1	11 416, 11 418
1.0473	P355GH / 19 Mn 6	5	1	-
1.0481	P295GH / 17 Mn 4	5	1	11 478
1.0482	19 Mn 5 (P310GH)	6	1	-
1.0501	C35	8	1	12 040
1.0503	C45	7	1	12 050
1.0511	C40	7	1	12 041
1.0528	C30	8	1	12 031
1.0535	C55	6	1	12 060
1.0540	C50	6	1	12 051
1.0553	S355JO (St 52-3) (Fe510C)	5	1	42 2660
1.0570	S355J2G3 (St 52-3) (Fe510D1)	6	1	11 483
1.0577	S355J2G4 (Fe510D2)	5	1	11 531
1.0595	S355K2G3 (Fe510DD1)	5	1	-
1.0596	S355K2G4 (e510DD2)	5	1	-
1.0601	C60	5	1	12 061
1.0710	15 S 10	10	1	-
1.0715	9 SMn 28 (11SMn30)	9	1	11 109
1.0718	9 SMnPb 28 (11SMnPb30)	10	1	-
1.0721	10 S 20	10	1	11 110
1.0722	10 SPb 20	10	1	-
1.0723	15S22 / 15 S 20	10	1	-
1.0726	35 S 20	10	1	11 140
1.0727	45 S 20 (46S20)	10	1	-
1.0728	60 S 20 (60S20)	10	1	-
1.0736	9 SMn 36 (11SMn37)	9	1	-
1.0737	9 SMnPb 36 (11SMnPb37)	10	1	-
1.0756	35 SPb 20	10	1	-

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žáruvzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.0757	45 SPb 20 (46SPb20)	10	1	-
1.0758	60 SPb 20 (60SPb22)	10	1	-
1.1121	Ck 10 (C10E)	10	1	12 010
1.1132	Cq 15 (C15C)	9	1	-
1.1133	20Mn5	6	1	42 2714
1.1140	Cm 15 (C15R)	9	1	-
1.1141	Ck 15 (C15E)	10	1	12 020,12 023
1.1149	Cm 22	8	1	-
1.1151	C22E / Ck 22	9	1	-
1.1152	Cq 22 (C22C)	9	1	-
1.1157	40Mn4	6	1	-
1.1158	C25E / Ck 25	10	1	12 030
1.1163	Cm 25	8	1	-
1.1165	30Mn5	5	1	13 141
1.1167	36Mn5	5	1	42 2715
1.1169	20Mn5	6	1	42 2709,12,14
1.1170	28Mn6	5	1	13 141
1.1172	Cq 35 (C35C)	8	1	-
1.1178	C30E / Ck 30	9	1	-
1.1179	Cm 30	8	1	-
1.1180	Cm 35	8	1	-
1.1181	C35E / Ck 35	8	1	12 040
1.1183	Cf 35 (C35G)	8	1	-
1.1186	C40E / Ck 40	8	1	12 041
1.1189	Cm 40	7	1	-
1.1191	C45E / Ck 45	8	1	12 050
1.1192	Cq 45 (C45C)	8	1	-
1.1193	Cf 45 (C45G)	8	1	-
1.1201	Cm 45	8	1	-
1.1203	C55E / Ck 55	7	1	12 060
1.1206	C50E / Ck 50	7	1	12 051
1.1209	Cm 55	7	1	-
1.1213	Cf 53 (C53G)	7	1	-
1.1221	C60E / Ck 60	6	1	12 061
1.1223	Cm 60	6	1	-
1.1231	Ck 67 (C67E)	5	1	12 071
1.1241	Cm 50	6	1	-
1.1248	Ck 75 (C75E)	4	1	12 081
1.1249	Cf 70 (C70G)	5	1	-
1.1269	Ck 85 (C85E)	4	1	12 090
1.1273	90Mn4	4	1	-
1.1274	Ck 101 (C101E)	4	1	-
1.1520	C70U / C 70 W1	5	1	-
1.1525	C 80 W1 (C80U)	4	1	-
1.1545	C 105 W1 (C105U)	4	1	19191
1.1554	C 110 W (C110U)	4	1	19 221
1.1563	C125U / C 125 W	4	1	19 255
1.1573	C135U / C 135 W	4	1	-
1.1620	C 70 W2	5	1	19 132, 19 133

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žáruvzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.1625	C 80 W2	4	1	19 152
1.1645	C 105 W2	4	1	19 191, 19 192
1.1730	C 45 W (C45U)	8	1	19 083
1.1740	C 60 W (C60U)	6	1	19 103
1.1744	C 67 W	6	1	19 125
1.1750	C 75 W	5	1	-
1.1820	C 55 W	8	1	C55W
1.1830	C 85 W (C85U)	4	1	-
1.2002	125Cr1	5	1	-
12003	75Cr2 / 140 Cr 3	4	1	-
1.2004	85Cr1	6	1	-
1.2008	140Cr2 / 140 Cr 3	4	1	19 420
1.2056	90Cr3	5	1	19 423
1.2057	105Cr4	5	1	-
1.2063	145Cr6	4	1	19 422
1.2067	102Cr6 / 100 Cr 6	5	1	-
1.2080	X210Cr12	3	2	19 436
1.2082	X21Cr13	4	2	19 434
1.2083	X42Cr13	4	2	19 435
1.2085	X33CrS16	6	2	-
1.2101	62SiMnCr4	5	1	-
1.2103	58SiCr8	5	1	19 452
1.2108	90CrSi5	4	1	-
1.2109	125CrSi5	4	1	-
1.2127	105MnCr4	4	1	-
1.2129	200CrMn8	3	1	-
1.2162	21MnCr5	5	1	19 487
1.2201	X165CrV12	3	1	19 572
1.2206	140CrV1	4	1	-
1.2208	31 CrV 3 (31CrV2)	5	1	-
1.2210	115CrV3	3	1	19 421
1.2235	80CrV2	5	1	19 419
1.2241	51CrV4 / 51CrMnV4	5	1	15 260
1.2242	59CrV4	5	1	-
1.2243	61CrSiV5	5	1	-
1.2248	38SiCrV6	5	1	-
1.2249	45SiCrV6	5	1	-
1.2303	100CrMo5	5	1	19 501
1.2305	102CrMo6	5	1	-
1.2307	29CrMoV9	5	1	-
1.2309	65MnCrMo4	3	1	-
1.2311	40CrMnMo7	3	1	19520
1.2312	40CrMnMoS8-6	5	1	-
1.2313	21CrMo10	5	1	-
1.2316	X36CrMo17	4	1	-
1.2319	X64CrMo14	3	1	-
1.2323	48CrMoV6-7	4	1	19 512
1.2327	86CrMoV7	3	1	-
1.2328	45CrMoV7	4	1	-
1.2341	6CrMo15-5 / X 6 CrMo 4	5	1	-

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žárovzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.2342	X35CrMoV5-1-1	3	1	-
1.2343	X38CrMoV5-1	5	1	19 552
1.2344	X40CrMoV5-1	5	1	19 554
1.2353	27CrMoV6-12	5	1	-
1.2360	X48CrMoV8-1-1	5	1	-
1.2361	X91CrMoV18	2	2	-
1.2362	X63CrMoV5-1	5	1	19 569
1.2363	X100CrMoV5-1	3	1	19 571
1.2365	X 32 CrMoV 3 3 (32CrMoV12-28)	6	1	19 541
1.2367	X38CrMoV5-3	6	1	-
1.2369	81MoCrV42-16	4	1	-
1.2376	X96CrMoV12	3	1	-
1.2378	X220CrVMo12-2	2	1	-
1.2379	X155CrVMo12-1	2	1	19 573
1.2381	73MoV5-2	4	1	-
1.2414	120W4	2	1	19 710
1.2419	105WCr6	3	1	-
1.2436	X210CrW12	3	1	19 437
1.2442	115W8	2	1	-
1.2453	X130W5	3	1	19 714
1.2510	100MnCrW4	2	1	19 314
1.2516	120WV4	2	1	19 711
1.2519	110WCrV5	2	1	19 712
1.2542	45WCrV7	3	1	19 732, 19 733
1.2550	60WCrV7	3	1	19 735
1.2552	80WCrV8	3	1	-
1.2562	142WV13	2	1	-
1.2564	30WCrV15-1 / X 30 WCrV 4 1	3	1	19 740
1.2567	30WCrV17-2 / X 30 WCrV 5 3	3	1	19 720
1.2581	X30WCrV9-3	3	1	19 721
1.2601	X165CrMoV12	3	1	19 572
1.2603	45CrVMoW5-8	4	1	-
1.2604	73WcrMoV2-2	3	1	-
1.2606	X37CrMoW5-1	4	1	-
1.2622	X60WcrMoV9-4	3	1	-
1.2631	X50CrMoW9-1-1	4	1	-
1.2662	X30WcrCoV9-3	3	1	-
1.2678	X45CoCrWV5-5-5	4	1	-
1.2703	74NiCr2	4	1	-
1.2709	X3NiCoMoTi18-9-5	2	1	-
1.2710	45NiCr6	5	1	-
1.2711	54NiCrMoV6	5	1	19 662
1.2713	55NiCrMoV6	5	1	19 662
1.2714	56NiCrMoV7	5	1	19 663
1.2718	55NiCr10	5	1	19 614
1.2721	50NiCr13	5	1	-
1.2726	26NiCrMoV5	5	1	-
1.2731	X50NiCrWV13-13	3	1	19 680
1.2735	15NiCr14	5	1	16 420
1.2737	28NiCrV5	4	1	-

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žárovzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.2738	40CrMnNiMo8-6-4	3	1	
1.2740	28NiCrMoV10	4	1	19 675
1.2743	60NiCrMoV12-4	4	1	
1.2744	57NiCrMoV7-7	4	1	
1.2745	15NiCr18	4	1	
1.2746	45NiCrMoV16-6	4	1	
1.2747	28NiMo17	4	1	19 678
1.2762	75CrMoNiW6-7	3	1	
1.2764	X19NiCrMo4	4	1	
1.2766	35NiCrMo16	4	1	19 642
1.2767	X45NiCrMo4	4	1	19 655
1.2779	X 6 NiCrTi 26 15 (X6NiCrTi26-15)	3	1	
1.2728	X16CrNiSi25-20	5	3	
1.2786	X13NiCrSi36-16	6	3	
1.2787	X23CrNi17	4	3	
1.2823	70Si7	4	1	19 340
1.2826	60MnSiCr4	4	1	
1.2833	100V1	4	1	19 356
1.2838	145V33	4	1	
1.2842	90MnCrV8	5	1	19 312,19 313
1.2880	X165CrCoMo12	3	1	
1.2884	X210CrCoW12	3	1	
1.2885	X32CrMoCoV3-3-3	4	1	
1.2886	X15CrCoMoV10-10-5	3	1	
1.2888	X20CoCrWMo10-9	3	1	
1.2889	X45CoCrMoV5-5-3	3	1	
1.3202	S 12-1-4-5 (HS12-1-4-5)	2	1	19 858
1.3207	S 10-4-3-10 (HS10-4-3-10)	2	1	19 861
1.3243	S 6-5-2-5 (HS6-5-2-5)	2	1	19 852
1.3245	S 6-5-2-5 S (HS6-5-2-5S)	2	1	
1.3246	S 7-4-2-5 (HS7-4-2-5)	2	1	19 851
1.3247	S 2-10-1-8 (HS2-10-1-8)	2	1	
1.3249	HS2-9-2-8 / S 2-9-2-8	2	1	
1.3255	S 18-1-2-5 (HS18-1-2-5)	2	1	19 855
1.3257	HS18-1-2-15 / S 18-1-2-15	2	1	
1.3265	HS18-1-2-10 / S 18-1-2-10	2	1	
1.3302	HS12-1-4 / S 12-1-4	2	1	19 810
1.3318	HS12-1-2 / S 12-1-2	2	1	19 802
1.3333	S 3-3-2 (HS3-3-2)	2	1	19 820
1.3341	S 6-5-2 S / (HS6-5-2S)	2	1	
1.3342	SC 6-5-2 (HS6-5-2C)	2	1	19 829
1.3343	S 6-5-2 (HS6-5-2)	2	1	19 830
1.3344	S 6-5-3 (HS6-5-3)	2	1	
1.3346	HS2-9-1 / S 2-9-1	2	1	
1.3348	S 2-9-2 (HS2-9-2)	2	1	
1.3355	HS18-0-1 / S 18-0-1	2	1	19 824
1.3392	S 1-5-2	2	1	
1.3401	X120Mn12	5	1	17 618
1.3501	100Cr2	7	1	
1.3503	105 Cr 4	6	1	

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žárúvzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.3505	100Cr6	5	1	14 100, 14 109
1.3520	100CrMn6	4	1	14 209
1.3536	100CrMo7-3	4	1	
1.3543	X102CrMo17	3	1	
1.3549	X89CrMoV18-1	3	1	
1.3551	80MoCrV42-16	4	1	
1.3553	X82WmoCrV6-5-4	3	1	
1.3561	44Cr2	6	1	
1.3563	43CrMo4	5	1	
1.3565	48CrMo4	5	1	
1.3802	(G)X120Mn13	4	2	42 2920
1.3805	X35MnCrN19	4	2	
1.3813	X40MnCrN19	4	2	
1.3817	X40MnCr18	4	2	17 436
1.3819	X50MnCrV20-14	3	2	
1.3941	X4CrNi18-13	3	2	
1.3949	X5MnCrNi18-13	4	2	
1.3952	X2CrNiMoN18-14-3	3	2	
1.3953	X2CrNiMo18-15	3	2	
1.3958	X5CrNi18-11	3	2	
1.3962	X15CrNiMn12-10	3	2	
1.3964	X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3	3	2	
1.3965	X8CrMnNi18-8	3	2	17 460
1.3968	X12MnCr18-12	4	2	
1.3974	X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3	3	2	
1.4000	X6Cr13	6	2	17 020
1.4001	X7Cr14	6	2	
1.4002	X6CrAl13	4	2	
1.4003	X2CrNi12 / X 2 Cr 11	6	2	
1.4005	X12CrS13	7	2	
1.4006	X12Cr13	5	2	17 021
1.4008	GX8CrNi13 (GX7CrNiMo12-1)	4	2	42 2904
1.4016	X6Cr17	5	2	17 040, 17 041
1.4021	X20Cr13	5	2	17 022
1.4024	X15Cr13	5	2	
1.4027	GX20Cr13	5	2	42 2906
1.4028	X30Cr13	5	2	17 023
1.4031	X39Cr13	5	2	17 024
1.4034	X46Cr13	5	2	17 029
1.4037	X65Cr13	5	2	
1.4057	X17CrNi16-2	5	2	
1.4059	GX22CrNi17	5	2	
1.4085	GX70Cr29	4	2	
1.4086	GX120Cr29	3	2	
1.4104	X14CrMoS17	7	2	
1.4105	X6CrMoS17	7	2	
1.4109	X70CrMo15	4	2	
1.4110	X55CrMo14	4	2	
1.4111	X110CrMoV15	4	2	
1.4112	X90CrMoV18	4	2	

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žárovzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.4113	X6CrMo17-1	5	2	
1.4116	X50CrMoV15	4	2	
1.4117	X38CrMoV15	4	2	
1.4120	X20CrMo13	5	2	
1.4122	X39CrMo17-1 / X 35 CrMo 17	5	2	
1.4125	X105CrMo17	4	2	
1.4136	GX70CrMo29-2	3	2	
1.4138	GX120CrMo29-2	3	2	
1.4301	X5CrNi18-10	10	2	17 240
1.4303	X4CrNi18-12	9	2	
1.4305	X8CrNiSi18-9	10	2	
1.4306	X2CrNi19-11	6	2	17 249
1.4306	GX2CrNiN18-9	9	2	
1.4308	GX5CrNi19-10 / G-X 6 CrNi 18 9	10	2	
1.4310	X10CrNiN18-8 / X 12 CrNi 17 7	4	2	
1.4311	X2CrNiN18-10	3	2	
1.4312	GX10CrNi18-8	9	2	42 2931
1.4313	X3CrNiMo13-4 / X 4 CrNi 13 4	5	2	
1.4313	GX5CrNi13-4	4	2	
1.4318	X2CrNiN18-7	3	2	
1.4335	X1CrNi25-21	4	2	
1.4340	GX40CrNi27-4	4	2	
1.4347	GX8CrNiN26-7 (GX6CrNiN26-7)	4	2	
1.4361	X1CrNiSi18-15-4	4	3	
1.4362	X2CrNiN23-4	3	2	
1.4401	X5CrNiMo17-12-2	6	2	17 346
1.4404	X2CrNiMoN17-12-2	4	2	17 349
1.4404	GXCrNiMoN18-10	4	2	
1.4405	GX4CrNiMo16-5-1	4	2	
1.4406	X2CrNiMoN17-11-2	4	2	
1.4408	GX5CrNiMo19-11-2 / G-X 6 CrNiMo 18 10	6	2	
1.4418	X4CrNiMo16-5-1	4	2	
1.4429	X2CrNiMoN17-13-3	4	2	
1.4435	X2CrNiMo18-14-3	4	2	17 350
1.4436	X3CrNiMo17-13-3	3	2	17 352
1.4437	GX6CrNiMo18-12	3	2	42 2940
1.4438	X2CrNiMo18-15-4	3	2	
1.4439	X2CrNiMoN17-13-5	2	2	
1.4439	GX3CrNiMoN17-13-5	4	2	
1.4446	GX2CrNiMoN17-13-4	2	2	
1.4448	GX6CrNiMo17-13	2	2	
1.4460	X3CrNiMoN27-5-2	3	3	
1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	3	3	
1.4463	GX6CrNiMo24-8-2	3	2	
1.4464	GX40CrNiMo27-5	3	2	
1.4465	X1CrNiMoN25-25-2	5	3	
1.4465	GX2CrNiMoN25-25-2	5	3	
1.4466	X1CrNiMoN25-22-2	3	3	
1.4468	GX3CrNiMoN26-6-3 (GX2CrNiMoN25-6-3)	2	2	
1.4469	GX2CrNiMoN26-7-4 / G-X 2 CrNiMoN 25 7 4	2	2	

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žárovzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.4505	X4NiCrMoCuNb20-18-2	4	3	
1.4506	X5NiCrMoCuTi20-18	4	3	
1.4510	X3CrTi17	3	2	
1.4511	X3CrNb17	3	2	
1.4512	X2CrTi12 / X 6 CrTi 12	3	2	
1.4515	GX3CrNiMoCuN26-6-3	2	3	
1.4517	GX2CrNiMoCuN25-6-3-3/G-X 3 CrNiMoCuN 26 6 3 3	2	2	
1.4521	X2CrMoTi18-2	4	2	
1.4529	X1NiCrMoCuN25-20-7 / X 1 NiCrMoCuN 25 20 6	2	2	
1.4531	GX2NiCrMoCuN20-18	4	3	
1.4535	X90CrCoMoV17	3	2	
1.4536	GX2NiCrMoCuN25-20	4	3	
1.4539	X1NiCrMoCuN25-20-5	4	3	904L
1.4540	GX4CrNiCuNb16-4	3	3	
1.4541	X6CrNiTi18-10	4	2	17 247, 17 248
1.4542	X5CrNiCuNb16-4	3	2	
1.4550	X6CrNiNb18-10	3	2	
1.4552	GXCrNiNb19-11/G-X 5 CrNiNb 18 9	3	2	
1.4558	X2niCrAlTi32-20	2	3	
1.4562	X1NiCrMoCu32-28-7	2	3	
1.4563	X1NiCrMoCu31-27-4/X 1 NiCrMoCuN 31 27 4	2	2	
1.4568	X7CrNiAl17-7	8	2	
1.4569	GX2CrNiMnMoNnb21-15-4-3	2	2	
1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	4	2	17 347
1.4573	X 10 CrNiMoTi 18 12	3	2	17 353, 17 356
1.4575	X1CrNiMoNb28-4-2	2	2	
1.4577	X3CrNiMoNb25-25	4	3	
1.4580	X6CrNiMoNb17-12-2	5	3	
1.4581	GX5CrNiMoNb19-11-2/G-X 5 CrNiMoNb 18 10	5	3	
1.4582	X4CrNiMoNb25-7	4	3	
1.4583	X10CrNiMoNb18-12	5	3	
1.4583	GX10CrNiMoNb18-12	5	3	
1.4585	GX7CrNiMoCuNb18-18	4	3	
1.4586	X5NiCrMoCuNb22-18	4	3	
1.4700	8CrSi7-7	5	3	
1.4710	GX30CrSi6	5	3	
1.4712	X10CrSi6	5	3	
1.4713	X10CrAl7 (X10CrAlSi7)	5	5	17 113
1.4720	X7CrTi12	5	3	
1.4724	X10CrAl13 (X10CrAlSi13)	5	3	17 125
1.4725	CrAl 14 4 (X8CrAl14-4)	4	3	
1.4729	GX40CrSi13	4	3	
1.4740	GX40CrSi17	4	3	
1.4742	X10CrAl18 (X10CrAlSi18)	5	3	
1.4743	GX160CrSi18	6	3	
1.4745	GX40CrSi23	6	3	
1.4762	X10CrAl24 (X10CrAlSi25)	5	3	
1.4765	CrAl 25 5 (X8CrAl25-5)	6	3	
1.4767	CrAl 20 5 (X8CrAl20-5)	6	3	
1.4776	GX40CrSi29	6	3	

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žáruvzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.4777	GX130CrSi29	8	3	
1.4821	X20CrNiSi25-4 (X15CrNiSi25-4)	6	3	
1.4822	GX40CrNi24-5	6	3	
1.4823	GX40CrNiSi27-4	6	3	
1.4825	GX25CrNiSi18-9	6	3	42 2932
1.4826	GX40CrNiSi22-9	6	3	42 2934
1.4828	X15CrNiSi20-12	7	3	17 251
1.4832	GX25CrNiSi20-14	7	3	
1.4833	X 7 CrNi 23 14 / X12CrNi24-12(X12CrNi23-13)	3	3	
1.4837	GX40CrNiSi25-12	7	3	42 2936
1.4840	GX15CrNi25-20	3	3	
1.4841	X15CrNiSi25-20 (X15CrNiSi25-21)	7	3	
1.4843	CrNi 25 20 (X16CrNi25-20)	3	3	
1.4845	X12CrNi25-21 (X8CrNi25-21)	4	3	17 255
1.4848	GX40CrNiSi25-20	6	3	42 2952
1.4849	GX40NiCrSiNb38-18	2	3	
1.4852	GX40NiCrSiNb35-25	2	3	
1.4855	GX30CrNiSiNb24-24	2	3	
1.4857	GX40NiCrSi35-25	4	3	
1.4859	GX10NiCrNb32-20	2	3	
1.4860	NiCr 30 20 (X16NiCr30-20)	3	3	
1.4861	X10NiCr32-20	3	3	
1.4864	X12NiCrSi36-16 (X12NiCrSi35-16)	3	3	17 253
1.4865	GX40NiCrSi38-18	3	3	
1.4876	X10NiCrAlTi32-20 (X10NiCrAlTi32-21)	3	3	
1.4878	X12CrNiTi18-9 (X10CrNiTi18-10)	4	2	17 246
1.4885	X12CrNiMoNb20-15	3	2	
1.4922	X20CrMoV12-1	4	1	17 134, 42 2916
1.5022	38Si6	5	1	
1.5023	38Si7	5	1	
1.5024	46Si7	5	1	13 151, 13 251
1.5025	51Si7	5	1	
1.5026	55Si7	5	1	
1.5028	65Si7	5	1	13 270
1.5029	71Si7	5	1	
1.5120	38MnSi4	5	1	
1.5121	46MnSi4	5	1	
1.5122	37MnSi5	5	1	13 240
1.5131	50MnSi4	5	1	
1.5141	53MnSi4	5	1	
1.5142	60SiMn5	5	1	
1.5223	42MnV7	5	1	13 242
1.5225	51MnV7	5	1	
1.5310	8SiTi4	5	1	
1.5403	17MnMoV6-4	6	1	
1.5404	21MoV5-3	7	1	
1.5406	17MoV8-4	7	1	
1.5415	16Mo3 / 15 Mo 3	8	1	15 020
1.5419	22Mo4	8	1	
1.5423	16Mo5	7	1	

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žáruvzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.5622	14Ni6	6	1	
1.5633	24Ni8	6	1	
1.5637	12Ni14 / 10 Ni 14	5	1	
1.5662	X8Ni9	4	1	
1.5680	12Ni19 / X12Ni5	5	1	
1.5710	36NiCr6	5	1	16 240
1.5732	14NiCr10	5	1	
1.5736	36NiCr10	4	1	
1.5752	14NiCr14 (15NiCr13)	5	1	16 420
1.5755	31NiCr14	4	1	16 440
1.5860	14NiCr18	5	1	16 523
1.5864	35NiCr18	4	1	16 640
1.5919	15CrNi6	6	1	16 220
1.5920	18CrNi8	6	1	(16 231)
1.6311	20MnMoNi4-5	4	1	
1.6368	15NiCuMoNb5	4	1	
1.6511	36CrNiMo4	5	1	16 341
1.6513	28NiCrMo4	5	1	
1.6523	21NiCrMo2 (20NiCrMo2-2)	4	1	
1.6526	21NiCrMoS2 (20NiCrMoS2-2)	7	1	
1.6580	30CrNiMo8	4	1	
1.6582	34CrNiMo6	4	1	16 342, 16 343
1.6587	17CrNiMo6 (18CrNiMo7-6)	4	1	
1.6755	22NiMoCr4-7	5	1	
1.6932	28NiCrMoV8-5	4	1	(16 431)
1.6956	33NiCrMo14-5	5	1	
1.7001	38Cr1	7	1	
1.7002	46Cr1	7	1	
1.7003	38Cr2	7	1	
1.7005	45Cr2	7	1	
1.7006	46Cr2	7	1	
1.7012	13Cr2	7	1	
1.7015	15Cr3	7	1	14 120
1.7016	17Cr3	7	1	
1.7020	32Cr2	7	1	
1.7021	32 CrS 2	9	1	
1.7023	38 CrS 2	9	1	
1.7025	20Cr4	9	1	
1.7027	20CR4	6	1	
1.7028	20CrS4	9	1	
1.7030	28Cr4	7	1	
1.7033	34Cr4	6	1	
1.7034	37Cr4	6	1	14 140
1.7035	41Cr4	5	1	
1.7036	28 CrS 4	9	1	
1.7037	34 CrS 4	9	1	
1.7038	37 CrS 4	9	1	
1.7039	41 CrS 4	9	1	
1.7043	38Cr4	7	1	
1.7045	42Cr4	7	1	

Převodní tabulka Wr.Nr. a ČSN pro ocele

A - Obrobitelnost 1 = špatná
10 = dobrá

B - Druh materiálu 1 = Konstrukční a legované ocele
2 = Korozi vzdorné ocele
3 = Žáruvzdorné ocele

Wr.Nr.	Zkratka dle DIN	A	B	ČSN
1.7103	67SiCr5	6	1	
1.7108	60SiCr7	6	1	
1.7131	16MnCr5	5	1	14 220
1.7138	52MnCrB3	7	1	
1.7139	16MnCrS5	9	1	
1.7147	20MnCr5	5	1	14 221
1.7149	20MnCrS5	9	1	
1.7176	55Cr3	4	1	
1.7213	25 CrMoS4	9	1	
1.7218	25CrMo4	5	1	15 130
1.7219	26CrMo4	5	1	
1.7220	34CrMo4	5	1	15 131
1.7223	41CrMo4	4	1	
1.7225	42CrMo4	5	1	15 142, 15 341
1.7226	34 CrMoS4	9	1	
1.7227	42 CrMoS4	9	1	
1.7228	50CrMo4	5	1	
1.7238	49CrMo4	5	1	
1.7242	16CrMo4	6	1	
1.7258	24CrMo5	6	1	
1.7259	26CrMo7	9	1	
1.7262	15CrMo5	6	1	
1.7264	20CrMo5	6	1	
1.7271	23CrMoB3-3	6	1	
1.7273	24CrMo10	5	1	
1.7276	10CrMo11	6	1	15 412
1.7281	16CrMo9-3	6	1	
1.7311	20CrMo 2 (20CrMo2)	6	1	
1.7321	20MoCr4	5	1	
1.7323	20MoCrS4	9	1	
1.7325	25MoCr4	5	1	
1.7326	25MoCrS4	9	1	
1.7333	22CrMoS3-5	9	1	
1.7335	13CrMo4-5 (13 CrMo 4 4)	6	1	15 121
1.7337	16CrMo4-4	6	1	
1.7350	22CrMo4-4	6	1	
1.7361	32CrMo12	4	1	15 230
1.7362	12 CrMo 19 5 (X12CrMo5)	4	1	17 102
1.7380	10CrMo9-10	4	1	15 313
1.7383	11CrMo9-10	4	1	
1.7561	42CrV6	4	1	15 241
1.7701	51CrMoV4	4	1	
1.7707	30CrMoV9	5	1	15 330
1.7709	21CrMoV5-7	5	1	
1.7711	40CrMoV4-7	5	1	
1.7715	14MoV6-3	5	1	15 128
1.7733	24CrMoV5-5	4	1	15 236, 15 320
1.7735	14CrMoV6-9	4	1	
1.7766	17CrMoV10	4	1	15 323
1.7779	20CrMoV13-5	4	1	15 423

